

Антифрикционные показатели пластичных смазок

- Испытания на ЧМТ
- 1) Литол-24
 - 2) Литол-24+5%AFMT
 - 3) Литол-24+8%AFMT

Нагрузочные ряды	кгс	63	71	80	89	94	100	106	112	126	160	178	200	211	224	250	282	315	400	500	
	Н	617	696	784	872	921	980	1039	1098	1235	1568	1744	1960	2068	2195	2450	2764	3087	3920	4900	
Диаметр пятен износа	1) мм	0,36	0,44	2,22	2,35	2,57	2,67	2,79	2,86	3,00											
	2) мм				0,40	0,45	0,50	0,75	1,81	1,91	2,31	2,45	2,61	2,83	3,00						
	3) мм					0,40	0,48	0,65	1,78	1,88	2,17	2,36	2,57	2,85	3,00						

Нагрузочные кривые

